

FAVÉDŐ ALAPOZÓ KÜLTÉRI

- színtelen
- Impregnálás túlevelű faanyagokhoz
- mélyen beszívódó
- nyíltpórusú
- nedvességszabályozó



1. Terméktulajdonságok és felhasználási terület

Használatra kész, vizes alapú impregnálás minden kültéri túlevelű faanyaghoz. Fizikai tulajdonságának köszönhetően nagyon jól védi a fát a nedvességgel és a párával szemben, megakadályozva a gombák elszaporodását. Megfelelő alapoknak számítanak pl. a homlokzatburkolatok, ablakok, zsalugáterek, külső ajtók, pergolák, kerítések, külső burkolatok stb.

Alap: túlevelű faanyaghoz.

Színárnyalatok:

Színtelen.

Alkalmazási terület:

kültéri

Sűrűség:

kb. 1,0–1,1 g/cm³

2. Feldolgozás

Szerszám:

Ecsetek vizes alapú lazúrokhoz.

Feldolgozási hőmérséklet:

Optimális feldolgozási hőmérséklet: +10–30 °C.

Kiadósság:

~60-75 ml/m²

Hígítás:

Ne hígítsa.

Árnyalás/Keverés:

Ne keverje más anyagokkal.

Előkészítés:

Feldolgozás előtt alaposan keverje fel a lakkot. Az alapnak szilárdnak, száraznak, bevonatra alkalmasnak, por- és viaszmentesnek, ill. bezárt lakkfilm-mentesnek kell lennie. Ha szükséges, smirglizze fel és tisztítsa meg a hátramaradt anyagoktól és portól. Csiszoláskor viseljen porálarcot. Gondosan takarja le, ill. ragassza le a nem lakkozandó felületeket és tárgyakat. Csiszolja le és tisztítsa meg a kezeletlen fát. Univerzális hígítóval távolítsa el a kifolyó gyantát. Hagyja megszáradni a

megtisztított felületet. A 18. sz. BFS-adatlap szerint a nedvességtartalom a mérettartó szerkezeti elemeknél nem haladhatja meg a 15%-ot, ill. a korlátozottan mérettartó szerkezeti elemeknél a 18%-ot.

Csiszolja le és tisztítsa meg a bevonatra nem alkalmas és zárt pórusú, filmréteget képező régi bevonatokat, ill. a kifakult fafelületeket annyira, hogy bevonatra alkalmasak legyenek, majd vigye fel a fedőréteget a kezeletlen fafelületekhez hasonlóan. Tisztítsa meg és csiszolja le alaposan a nyitott pórusú régi lazúrokat. Csiszolja le és tisztítsa meg a bevonatra nem alkalmas és zárt pórusú, filmréteget képező régi bevonatokat, ill. a kifakult fafelületeket annyira, hogy bevonatra alkalmasak legyenek, majd vigye fel a fedőréteget a kezeletlen fafelületekhez hasonlóan. Tisztítsa meg és csiszolja le alaposan a nyitott pórusú régi lazúrokat.

Alapok	Alapozás	Alapréteg	Közbenső és fedőréteg
kültéren: kezeletlen fafelület	minden oldalon 1x favédő alapozó	a fedőréteghez igazítva	a választott fedőréteg-szerkezettől függően lazúrral vagy fedőlakkal
sértetlen régi rétegek	Csak kezeletlen fafelületek/ sérült helyek 1x favédő alapozó	-	

Műszaki tudnivalók:

Ne alkalmazza +5 °C alatt. Az impregnált felület nem érintkezhet lágyszárt tartalmazó műanyagokkal, például tömítőprofilokkal/szigetelőanyagokkal stb. Lágyszárt nem tartalmazó profilokat használjon.

Száradás:

Felületen megszáradt: kb. 2 óra után. Újrafesthető: kb. 6–8 óra után. Vigye fel a következő rétegeket, mint pl. lazúrt, festéket vagy lakkot legalább kb. 6 óra elteltével, de legfeljebb 4 héten belül. A fa típusától függően a száradási idő szintén elnyúlhat. Alacsony hőmérsékleteken és/vagy magas páratartalom mellett a száradási idő ennek megfelelően meghosszabbodik.

3. A felvitel után

Ártalmatlanítás:

Csak üres tartályokat dobjon az újrahasznosítható hulladék közé. A beszáradt festéket tartalmazó edényeket háztartási hulladékként vagy építkezési hulladékként ártalmatlanítsa. Adja le a beszáradt maradékanyagokat a régi lakkok/festékek gyűjtőhelyén és ártalmatlanítsa a 080112-es sz. hulladékkód (AVV) szerint.

Szerszámtisztítás:

Tisztítsa meg az eszközt közvetlenül a munka befejezése után langyos vízzel és szappannal.

Tárolás:

Hűvös (5 °C fölött), száraz és jól lezárt helyen.

4. Fontos tudnivalók

Összetevők:

alkidgyanta, víz, glikoléter, aditív anyagok, konzerválószer (benzisotiazolinon)

Biztonsági előírások:

A feldolgozás során is be kell tartani az általános biztonsági óvintézkedéseket. Tartsa távol a gyerekektől. Festékszóró alkalmazásakor használjon védőszemüveget és A2/P2 kombinált szűrőt. Csiszoláskor használjon P2 porszűrőt. A felvitel és a száradás során gondoskodjon megfelelő szellőzésről. A festék használata során kerülje az élelmiszerek vagy italok fogyasztását és a dohányzást. Szembejutás vagy a bőrrel történő érintkezés esetén alaposan mossa le vízzel. Akadályozza meg, hogy a festék a csatornarendszerbe vagy a talajba jusson.

További tudnivalók:

1,2-BENZIZOTIAZOL-3(2H)-ON tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. Kérésre biztonsági adatlap kapható.

EU határérték erre a termékre (A/h kat.): 30 g/l (2010). Ez a termék legfeljebb 30 g/l VOC-t tartalmaz.

5. Általános tudnivalók

Az összes megadott érték és adat intenzív fejlesztési munkán és hosszúéves gyakorlati tapasztalatokon alapul. A vevőinknek, ill. a feldolgozóknak szóban és írásban megfogalmazott felhasználói javaslatainkat a jelenlegi ismereteken alapuló legjobb tudásunk szerint tettük, és nem szerződéses jogviszonyok kifejezése. Ezek nem mentesítik a vevőket azon kötelezettségük alól, hogy a termékeket az felhasználási cél szempontjából saját felelősségükre ellenőrizték. Egyébiránt az Általános szerződési feltételeink érvényesek. Amennyiben műszaki fejlesztések miatt az adatlap új kiadása jelenik meg, az előző kiadások érvényüket veszítik. További kérdések esetén szakembereink szívesen állnak rendelkezésükre a 00800 35834400 (ingyenesen hívható) telefonszámon.

Produced for:

BAUHAUS Szakáruházak Kereskedelmi Bt.

Pallag u. 9.

2120 DUNAKESZI

MAGYARORSZÁG

Tel.: +36 / 27886160

