

TARTÓS VÉDŐLAZÚR KÜLTÉRI



- prémium falazúr



- rendkívül időjárás- és UV-álló
- extra UV-szűrés
- különösen csökkentett csepegés a felett végzett munkákhoz



1. Terméktulajdonságok és felhasználási terület

A swingcolor® tartós védőlazúr egy köztes rétegű alkidgyanta lazúr lombhullató és tűlevelű faanyagokhoz. Nedvességszabályozó, rendkívül időjárás- és UV-álló, valamint víztaszító és könnyen felvihető. Faborítások, széldeszákák, faházak, pergolák, ajtók és ablakok festésére.

Alap: lombhullató és tűlevelű faanyaghoz.

Színárnyalatok:

Az aktuális színkártya szerint. További színárnyalat érhető el a MIX rendszeren keresztül.

Alkalmazási terület:

kültéri

Sűrűség:

kb. 0,84–0,95 g/cm³

Fényességi szint:

selyemfényű

2. Feldolgozás

Szerszám:

Ecsetek oldószer alapú lazúrokhoz.

Feldolgozási hőmérséklet:

Ne használja, ha a levegő vagy a tárgy hőmérséklete +5 °C alatt van.

Kiadósság:

~70-80 ml/m²

Hígítás:

Ne hígítsa.

Árnyalás/Keverés:

Az összes színárnyalat keverhető egymással, ill. mindegyik színárnyalatnál elérhető egy világosabb árnyalat szintelen festék hozzákeverésével.

Előkészítés:

Feldolgozás előtt alaposan keverje fel a lakkot. Az alapnak szilárdnak, száraznak, bevonatra alkalmasnak, por- és

viaszmentesnek, ill. bezárt lakkfilm-mentesnek kell lennie. Csiszolja le és tisztítsa meg a kezeletlen fát. Mossa le az erősen gyantás fafelületeket pl. nitrohígítóval. Hagyja megszáradni a megtisztított felületet. Gondosan takarja le, ill. ragassza le a nem lakkozandó felületeket és tárgyakat. A 18. számú BFS-adatlap szerint a nedvességtartalom a mérettartó szerkezeti elemeknél nem haladhatja meg a 15%-ot, ill. a korlátozottan mérettartó szerkezeti elemeknél a 18%-ot. Csiszolja le és tisztítsa meg a bevonatra nem alkalmas és zárt pórusú, filmréteget képező régi bevonatokat, ill. a kifakult fafelületeket annyira, hogy bevonatra alkalmasak legyenek, majd vigye fel a fedőréteget a kezeletlen fafelületekhez hasonlóan. Tisztítsa meg és csiszolja le alaposan a nyitott pórusú régi lazúrokat. Csiszolja le, tisztítsa meg a bevonatra nem alkalmas és kifakult farétegeket, majd a kezeletlen fafelületekhez hasonlóan vigye fel a fedőréteget. Tisztítsák meg a nyitott pórusú régi lazúrokat, alaposan csiszolják meg őket, és az időjárás körülményektől függően vigyenek fel egy vagy két lazúrréteget.

Alapok	Alapozás	Alapréteg	Közbenső és fedőréteg
ungestrichenes Holz, rohe Holzstellen	1x favédő alapozó	1x tartós védőlazúr, az időjárás viszontagságainak erősen kitett felületek esetén 2x	
sértetlen lazúrrétegek	Csak kezeletlen fafelületek/ sérült helyek 1x favédő alapozó	Csak kezeletlen fafelületek/ sérült helyek 1x tartós védőlazúr, az időjárás viszontagságainak erősen kitett felületek esetén 2x	1x tartós védőlazúr

^{1, 2} Alkalmazza körültekintően a biocidokat. Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a termékinformációkat.

Műszaki tudnivalók:

Beltéri használat esetén a száradás után is felléphet a jellegzetes alkidgyanta szag. Nagy felületen történő beltéri használathoz (pl. faburkolatokhoz/mennyezetekhez) a swingcolor® beltéri lazúr használatát ajánlunk. A lazúrok feldolgozásához az egyenletes felületkialakítás érdekében a felhordást ajánlatos egy ecsettel végezni. A lazúrokat mindig a rostok irányába vigye fel. A végleges színárnyalatot megszáradt állapotban éri el. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fa színe befolyásolja a színárnyalatot. A bevonat időjárás-állósága a megfelelő fedőrétegtől, szerkezettől és a választott színárnyalattól függ. Az időjárás viszontagságainak közvetlenül kitett fát megfelelő UV-védelem érdekében közepes és sötét árnyalatokban kell lefesteni. Egy további réteg megnöveli az időjárással szembeni ellenállóképességet is. Rendszeresen, de legkésőbb 2-3 évente, ellenőrizze, és ha szükséges (kiázás vagy repedés esetén), újítsa fel azt.

Száradás:

Felületen megszáradt: kb. 6 óra után. Átdolgozható: kb. 24 óra után. Alacsony hőmérsékleteken és/vagy magas páratartalom mellett a száradási idő ennek megfelelően meghosszabbodik.

3. A felvitel után

Ártalmatlanítás:

Csak üres tartályokat dobjon az újrahasznosítható hulladék közé. Adja le a maradék anyagokat tartalmazó edényeket a régi lakkok/festékek gyűjtőhelyén és ártalmatlanítsa a 080111-es sz. hulladékkód (AVV) szerint.

Szerszámtisztítás:

Tisztítsa meg a szerszámokat közvetlenül a munka befejezése után aromamentes hígítóval.

Tárolás:

Hideg, száraz helyen, jól lezárva.

4. Fontos tudnivalók

Összetevők:

alkidgyanta, titán-dioxid (színárnyalattól függően), szervetlen/szerves színes festékanyagok (színárnyalattól függően), fémes hatású festékanyagok (színárnyalattól függően), szilikátok, alifátok, víz, glikoléter, additív anyagok

Biztonsági tudnivalók:

Kerülje a gőzök belélegzését. Gyermekektől elzárva tartandó. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: engedélyezett hulladékkezelő cég, illetve a helyi gyűjtőhelyre.

További tudnivalók:

Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. Kérésre biztonsági adatlap kapható. Csiszoláskor porvédő maszk viselése kötelező. Gyúlékony.

A termékre vonatkozó uniós határérték (A/e kat.): 400 g/l (2010). A termék VOC tartalma max. 400 g/l.

5. Általános tudnivalók

Az összes megadott érték és adat intenzív fejlesztési munkán és hosszúéves gyakorlati tapasztalatokon alapul. A vevőinknek, ill. a feldolgozóknak szóban és írásban megfogalmazott felhasználói javaslatainkat a jelenlegi ismereteken alapuló legjobb tudásunk szerint tettük, és nem szerződéses jogviszonyok kifejezése. Ezek nem mentesítik a vevőket azon kötelezettségük alól, hogy a termékeket az felhasználási cél szempontjából saját felelősségükre ellenőrizzék. Egyébiránt az Általános szerződési feltételeink érvényesek. Amennyiben műszaki fejlesztések miatt az adatlap új kiadása jelenik meg, az előző kiadások érvényüket veszítik. További kérdések esetén szakembereink szívesen állnak rendelkezésükre a 00800 35834400 (ingyenesen hívható) telefonszámon.

Produced for:

BAUHAUS Szakáruházak Kereskedelmi Bt.

Pallag u. 9.

2120 DUNAKESZI

MAGYARORSZÁG

Tel.: +36 / 27886160

