



MŰSZAKI ADATLAP

SUPRALUX GEMINI A

SUPRALUX GEMINI B

Oldószeres, kétkomponensű parkettalakk professzionális felhasználásra

A Supralux Gemini oldószeres kétkomponensű parkettalakk.



TERMÉKINFORMÁCIÓ

Felhasználási terület	Szintelen, kétkomponensű lakk parketta és egyéb beltéri fafelületek lakkozására. Új, valamint már használt parketta-ill. fafelületek bevonására egyaránt használható. Hosszú élettartamot biztosít. Bevonata magassfényű. Professzionális felhasználásra! 2023.08.24 után az ipari vagy foglalkozásszerű felhasználás megkezdése előtt megfelelő képzés szükséges! A képzés magyar nyelven elérhető: Safe use of Diisocyanates - Home (safeusediisocyanates.eu) T_005 Ecsettel vagy hengerrel történő bevonás, nyitott keverék kezelése, tisztítás és hulladék.
Kiszerezések	A+B: 0,75L; A:1,87L + B: 0,63L; A:3L + B:1L;
Termékjellemzők:	<ul style="list-style-type: none">• tradicionális megjelenés• csillogó fényesség• kiváló kopásállóság• vastag bevonat

MŰSZAKI ADATOK

Fényesség:	magassfényű
VOC:	EU határérték a termékre: (kat.: A/i- OB) 500 g/Liter (2010). A termék felhasználásra készen, A+B összekeverve legfeljebb 500 g/Liter VOC-t tartalmaz.
Száradási idő:	20°C hőmérsékleten, 50%-os relatív páratartalom mellett, jól szellőző helyiségben:



MŰSZAKI ADATLAP

SUPRALUX GEMINI A

SUPRALUX GEMINI B

Oldószeres, kétkomponensű parkettalakk professzionális felhasználásra

	<p>ÁTVONHATÓSÁG 20°C-ON: önmagával: parkettán minimum 16 óra után.</p> <p>IGÉNYBEVÉTEL: átkeményedés után (1-2 nap), nagy igénybevétel esetén (pl. iskola, tornaterem) legalább 15 nap múlva.</p> <p>A hőmérséklet csökkenése és/vagy a relatív páratartalom növekedése megnövelheti a száradási időt. A lakkozandó felülete hőmérséklete legyen minimum 15°C. A relatív páratartalom semmiképpen ne haladja meg a 70%-ot.</p>
Kiadósság:	1 liter összekevert A+B egy rétegben kb. 10m ² felület egyszeri lakkozására elegendő, függ a felület minőségétől és a felhordás módjától.
Rétegek száma:	3 réteg
Felhordási mód:	ecseteléssel, hengerléssel
Hígítás:	Nem szükséges. Felhordás közbeni sűrűsödés esetén hígításhoz max. 5% Supralux Gemini hígítót használhatunk.
Eszközök tisztítása:	Hígítani nem kell; szükség esetén Supralux Gemini hígítóval.
Lejárat idő:	A gyártási/ lejárati információ a termék csomagolásán található.
Felépítés:	Szabad hidroxilcsoportot tartalmazó alkid, kémiai úton térhálósodó, oldószeres.

ALKALMAZÁS

Termék előkészítés:	Felhasználás előtt alaposan keverje át. Használat előtt tárolja a terméket szobahőmérsékleten legalább két órán keresztül.
Előkészítés, lakkozás:	<p>Lakkozás előtt a felületet elő kell készíteni. Az új parkettának teljesen száraznak és szennyeződésmentesnek kell lennie. Már lakkozott parkettánál kézi vagy gépi csiszolást alkalmazhatunk, de nagymértékben hibás felületekről, vagy viaszos, beeresztett, ill. más felületkezelő anyaggal kezelt parkettáról gépi csiszolással kell eltávolítani a régi bevonatot, majd portalanítani és zsirtalanítani kell.</p> <p>A teljes bevonás előtt minden esetben lakkozási próbát kell végezni a Supralux Gemini parkettalakk A:B=3:1 térfogatarányú keverékével. A nem kívánt sötétedés, elszíneződés esetleg Supralux Gemini Tivinil parketta alapozóval csökkenthető.</p> <p>Felhasználáskor a lakk és a munkatér hőmérséklete 20-25°C legyen.</p> <p>Az előírt arány szerint összemért, alaposan összekevert lakkot 6 órán belül fel kell használni, mert ezen túl nagyon besűrűsödik. A lakk felhordását ecseteléssel vagy hengerléssel végezzük. Hígítani általában nem kell, de ha a lakk felhasználás közben a lassú besűrűsödés miatt nehezen ecsetelhető, kis mennyiségű Supralux Gemini vagy H-400 hígítóval hígíthatjuk. Más hígító használata esetén a bevonat rideggé, mattá, opálössé válhat és gázképződés</p>



MŰSZAKI ADATLAP

SUPRALUX GEMINI A

SUPRALUX GEMINI B

Oldószeres, kétkomponensű parkettalakk professzionális felhasználásra

	<p>következhethet be!</p> <p>A következő réteg felhordása az előző réteg felvitele után min. 16 óra múlva történhet. Az újabb réteg felhordása előtt ajánlatos a felületet finomszemcsésű csiszolóvászonnal megcsiszolni, majd portalanítani. A lakkozott parkettát a lakk teljes átkeményedése után szabad igénybe venni. Nagy igénybevétel esetén a használatba vételig min. 15 nap várakozási időt kell biztosítani. Továbbiakat lásd a termékismertetőben.</p> <p>FELHORDÁS: ecsetelés vagy hengerlés.</p> <p>Nagy igénybevételnél: min. 0,4l/m² lakk felhordását javasoljuk.</p> <p>KIADÓSSÁG: 1 liter összekevert A+B egy rétegben kb. 10m² felület egyszeri lakkozására elegendő, függ a felület minőségétől és a felhordás módjától.</p> <p>ALAPOZÓ: Supralux Gemini Tivinil parketta alapozó.</p> <p>KEVERÉSI ARÁNY: A:B = 3:1 térfogatarány.</p> <p>FELHASZNÁLHATÓSÁG: összekeverés után 6 órán belül.</p> <p>ÁTVONHATÓSÁG 20°C-ON: önmagával: parkettán minimum 16 óra után.</p> <p>IGÉNYBEVÉTEL: átkeményedés után (1-2 nap), nagy igénybevétel esetén (pl. iskola, tornaterem) legalább 15 nap múlva.</p> <p>HÍGÍTÁS: hígítani nem kell; szükség esetén kizárólag Supralux Gemini vagy H-400 hígítóval.</p> <p>FELÉPÍTÉS: szabad hidroxilcsoportot tartalmazó alkid, kémiai úton térhálósodó, oldószeres.</p>
--	--

Javasolt réterendszer:	Felület			
		Alapozás	Fedő réteg	
	FA	Új és használt felületre:	Supralux Gemini Tivinil parketta alapozó, 1x	min. 2-3 réteg Supralux Gemini parkettalakk.
Eszközök tisztítása:	Supralux Gemini hígító. Festés során a szerszámokból a lehető legtöbb festéket fel kell használni. Csak a teljesen kiürült és kitisztított csomagolóedény használható újra. A kiürült csomagolóedény élelmiszerek tárolására nem alkalmas.			
Tárolás és szállítás:	A még fel nem használt vagy megmaradt festéket tárolja hőtől és közvetlen napfénytől védve az eredeti, jól lezárt csomagolásban +5°C és +30°C között. További útmutatás a termék biztonságtechnikai adatlapján található.			



MŰSZAKI ADATLAP

SUPRALUX GEMINI A

SUPRALUX GEMINI B

Oldószeres, kétkomponensű parkettalakk professzionális felhasználásra

Környezetvédelem:	<p>A maradék festéket tartsa jól szellőző helyen, védje a fagytól és az erős napsütéstől. A festéket ne öntse a lefolyóba, vagy természetes vizekbe.</p> <p>Ha befejezte a festést, a szerszámokban maradt festéket újságpapírral itassa fel. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: valamennyi helyi, nemzeti, és nemzetközi szabályozás szerint.</p>
Kiegészítő információ	<p>A technikai adatlap információi jelenlegi tudásunk és a vonatkozó jogszabályok szerint pontosak és megfelelnek a valóságnak, de a gyártó felelősségét nem alapozza meg pl. a raktározási, tárolási, szállítási, felhasználási követelmények be nem tartásából adódóan keletkezett következményekért, mert ezen követelmények betartása nem tartozik jogi értelemben a gyártó hatáskörébe. A termék eredeti céljától eltérő módon és az előírásoktól eltérő felhasználásból adódó károkért a gyártó nem felelős. A technikai adatlap információinak célja, hogy a termék feldolgozására, tárolására és használatára vonatkozóan - jelenlegi tudásunk alapján - általános iránymutatást adjanak. Minden esetben tartsa be a vonatkozó jogszabályokat és tartsa tiszteletben a harmadik személyek jogait. Fenntartjuk a jogot az adatlap előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.</p>
Építési termék tájékoztató	<p>Az AkzoNobel Coating Zrt. 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. 1. torony 5. emelet által forgalmazott Supralux Gemini kétkomponensű parkettalakk termék az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. március 9.) (EGT-vonatkozású szöveg) 2. Cikk 1. pontja értelmében nem minősül építési terméknek</p> <p>E rendelet alkalmazásában:</p> <p>1. „építési termék”: bármely olyan termék vagy készlet, amelyet azért állítottak elő és hoztak forgalomba, hogy építményekbe vagy építmények részeibe állandó jelleggel beépítsék, és amelyek teljesítménye befolyásolja az építménynek az építményekkel kapcsolatos alapvető követelmények tekintetében nyújtott teljesítményét.</p> <p>Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet a fogalom-meghatározás során visszautal a 305/2011/EU RENDELET szabályaira. Ezen meghatározás alapján az Akzo Nobel Coatings Zrt. által forgalmazott termékek nem tartoznak a 305/2011/EU RENDELETE hatálya alá.</p> <p>Termékeink munkavédelmi és környezetvédelmi jellemzőit a termék Biztonsági adatlapja tartalmazza, mely elérhető és letölthető a https://shop.akzonobel.hu/safety-documents honlapon, a felhasználási módjáról, műszaki paramétereikről pedig a termék címkéjén vagy a Műszaki adatlapon találhat információkat. (Nyilatkozat a mellékletben).</p>
Kapcsolat	<p>Forgalmazó: AkzoNobel Coatings Zrt. Cím: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 1. ép. V. em. Supralux Infovonal: 06 80 200 505 E-mail: info@supralux.hu</p>
Frissítés dátuma:	2024.11.22.



MŰSZAKI ADATLAP

SUPRALUX GEMINI A

SUPRALUX GEMINI B

Oldószeres, kétkomponensű parkettalakk professzionális felhasználásra

Melléklet: Nyilatkozat

NYILATKOZAT

1. A termék megnevezése: **Supralux Gemini kétkomponensű parkettalakk**
2. A gyártás azonosító adatai: **A termék címkéjén jelölve.**
3. A termék rendeltetése, felhasználási területei: Színtelen, kétkomponensű lakk parketta és egyéb beltéri fafelületek lakkozására. Új, valamint már használt parketta- ill. fafelületek bevonására egyaránt használható. Hosszú élettartamot biztosít. **Professzionális felhasználásra!**
4. A forgalmazó neve, értesítési címe:

Akzo Nobel Coatings Zrt.
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 1. ép. V. em.
Tel: 06 80 200-505

5. A forgalmazó képviselőjének neve és értesítési címe, akihez bővebb felvilágosításért fordulhat:


Bernáth Roland
Alkalmazástechnikus
06 30 968-0704
roland.bernath@akzonobel.com

6. A Forgalmazó a termék műszaki adatait, felhasználási javaslatokat és iránymutatásokat a termék címkéjén és MŰSZAKI ADATLAPJÁN, valamint a 2015/830 EU rendelet szerint készült és a shop.akzonobel.hu honlapon közzétett BIZTONSÁGI ADATLAPON teszi közzé, ezen közzétett műszaki jellemzőkkel és műszaki adatokkal rendelkezik a forgalomba hozott termék.

Budapest, 2024.11.22.

AkzoNobel Coatings Zrt. képviselőjében:


Szűcs Gergely
vezérigazgató


Szűcs Anikó
specialty category manager